

WPC
ARKOWOOD® H

arkos®



Los listones **ARKOWOOD®** están fabricados **WPC (Wood Plastic Composite)**, de excelente apariencia y características que otorgan alta resistencia a condiciones climáticas, bajo mantenimiento, para uso a la intemperie. Ideales para cerramientos, pérgolas, barandas, estructuras livianas, muebles exteriores, quiebrasoles, etc.



FACHADAS Y ENVOLVENTES

arkoscolombia



arkos
.com
.co



Beneficios

- No requiere mantenimiento sellos o barniz
- Amigable con el medio ambiente
- Fácil de instalar
- No usa pinturas o pegantes
- Apariencia natural
- Durabilidad
- No se astilla, no se tuerce
- Anti termitas




Aplicaciones


- Fachadas
- Pérgolas
- Celosías
- Quiebrasoles o persianas exteriores
- Cerramientos
- Revestimientos para barandas y muebles
- Viviendas
- Aeropuertos y terminales
- Edificaciones
- Centros comerciales
- Cielo falsos



Colores



Nogal



Arena



Teka



Gris oscuro



Cedro*



Café oscuro*



Terra*

*Colores bajo pedido.



Especificaciones técnicas

ARKWOOD, no es un material tradicional, su composición es una combinación de aserrín natural de varias maderas, obtenido de la industria maderera y que es reutilizado por nuestro fabricante para dar un perfecto balance entre calidad y resistencia. Adicionalmente cuenta con componentes plásticos combinación que se traduce en un producto con la apariencia de la madera y la resistencia y flexibilidad del plástico.

Arkwood H	 30 x 50	 40 x 60	 30 x 100	 50 x 100
Clasificación	Revestimientos	Revestimientos	Revestimientos	Revestimientos
Categoría	Eco madera	Eco madera	Eco madera	Eco madera
Uso	Exterior - Interior	Exterior - Interior	Exterior - Interior	Exterior - Interior
Estructura	Ver plano detalle	Ver plano detalle	Ver plano detalle	Ver plano detalle
Material	WPC	WPC	WPC	WPC
Acabado	Maderable	Maderable	Maderable	Maderable
Unidad de medida	Ancho: 30 mm	Ancho: 40 mm	Ancho: 30 mm	Ancho: 50 mm
	Alto: 50 mm	Alto: 60 mm	Alto: 100 mm	Alto: 100 mm
	Largo: 5,60 m	Largo: 5,60 m	Largo: 5,60 m	Largo: 5,60 m
Peso (Unidad X 5,60m)	6 kg	8 kg	8 kg	14 kg



Especificaciones técnicas

Arkowood H	 50 x 150	 80 x 180	 60 x 200	 90 x 90	 100 x 200
Clasificación	Revestimientos	Revestimientos	Revestimientos	Revestimientos	Revestimientos
Categoría	Eco madera	Eco madera	Eco madera	Eco madera	Eco madera
Uso	Exterior - Interior	Exterior - Interior	Exterior - Interior	Exterior - Interior	Exterior - Interior
Estructura	Ver plano detalle	Ver plano detalle	Ver plano detalle	Ver plano detalle	Ver plano detalle
Material	WPC	WPC	WPC	WPC	WPC
Acabado	Maderable	Maderable	Maderable	Maderable	Maderable
Unidad de medida	Ancho: 50 mm	Ancho: 80 mm	Ancho: 60 mm	Ancho: 90 mm	Ancho: 100 mm
	Alto: 150 mm	Alto: 180 mm	Alto: 200 mm	Alto: 90 mm	Alto: 200 mm
	Largo: 5,60 m	Largo: 5,60 m	Largo: 5,60 m	Largo: 5,60 m	Largo: 5,60 m
Peso (Unidad X 5,60m)	21,5 kg	24 kg	23 kg	25 kg	41 kg

Para mayor información, consulte nuestro departamento técnico.




Accesorios

Estándar



Tapa de remate



Perfil de refuerzo



Tornillos
y chazos

Sistema de ensamble Quick Loc



Clip de cuelgue



Perfil de anc



**Distanciamiento
entre apoyos**

Producto	DISTANCIA ENTRE APOYOS					
	Fachada				Cielo raso	
	VISTA LATERAL		VISTA SUPERIOR		VISTA LATERAL	
	Muro	Muro	Muro	Muro	Techo	Techo
	Paralelo	Perpendicular	Paralelo	Perpendicular	Paralelo	Perpendicular
Arkowood H 50 - 50	0,50	0,50	0,70	0,70	0,50	0,50
Arkowood H 50 - 30	0,80	0,45	0,60	0,70	0,45	0,60
Arkowood H 60 - 40	1,12	0,60	1,00	1,20	0,80	1,00
Arkowood H 70 - 20	0,75	0,40	0,90	1,00	0,40	0,75
Arkowood H 100 - 30	1,12	0,50	1,00	1,30	0,50	0,90
Arkowood H 100 - 50	1,12	0,50*	1,50	1,40	0,55	1,00
Arkowood H 150 - 50	1,40	0,60*	1,80	1,50	0,70	1,10
Arkowood H 180 - 80	1,50	0,70*	2,00*	2,00*	1,20	1,30
Arkowood H 200 - 60	1,50	0,70*	2,10*	2,10*	1,20	1,40
Arkowood H 90 - 90	1,00	1,00*	2,50**	2,50**	0,90	0,90
Arkowood H 200 - 100	1,50	0,60	2,50**	2,50**	0,80	1,20

*Implementar alma metálica o rigidizador. Para mayor información consulte a nuestro Departamento Técnico.

**Estos distanciamientos aplican siempre y cuando se utilicen refuerzos en los extremos. Estos refuerzos deben tener una longitud de los extremos hacia adentro de mínimo 50 cm, cumpliendo con los parámetros establecidos de instalación en cuerpo y holgura. Estos distanciamientos aplican siempre y cuando los elementos no reciban cargas y/o esfuerzos diferentes a su propio peso.



Recomendaciones de instalación

Los listones **ARKOWOOD** no están diseñados para ser utilizados estructuralmente como en: columnas, postes, vigas, travesaños u otros elementos de carga; son principalmente de uso decorativo.

Para mejorar la resistencia, se deben utilizar perfiles metálicos de refuerzo en su interior que complementen estructuralmente y mejoren su fijación mecánica. (Tener en cuenta las dilataciones de **ARKOWOOD**)

Para las fijaciones, perforar previamente el producto con una broca con un diámetro superior a la del tornillo, de 1 a 2mm, no se debe usar tornillo autoperforante. Se recomienda implementar tornillo y chazo tipo mariposa o similar en todas las fijaciones y/o puntos de apoyo.

Para la óptima instalación es necesario que los tornillos no excedan la fuerza de presión al colocarlos. El tipo de fijación debe ir acorde al tipo de material de la estructura.

Para el uso en cielo falso, tenga en cuenta una estructura metálica, acorde a las cargas muertas según el peso por cada referencia. Tenga en cuenta que, de la correcta elección del tornillo, depende el éxito de la fijación de los listones **ARKOWOOD**.

Si en la instalación es necesario realizar cortes sobre algunas de las caras del listón **ARKOWOOD**, se debe tener en cuenta que en ningún caso puede sobrepasar el 30% del área total de material; al exceder este porcentaje de corte se afecta directamente la resistencia del material, dando paso a fracturas, grietas y fragilidad listón.



* El Arkowood H es un producto fabricado en WPC: 50% madera, 40%HPDE y 10% aditivos. El Arkowood H es un producto fabricado mediante un proceso de co-extrusión con altas temperaturas; razón por la cual, es normal que se presenten irregularidades en su geometría de (mm) entre las diferentes piezas; esto en ningún caso afecta la calidad intrínseca del producto.

*ElArkowood H puede presentar una pérdida de color de hasta un 15% dependiendo de la incidencia de los rayos UV. Esta pérdida de color se estabiliza a partir del primer año de instalación.

* Los listones deArkowood Hexperimentan una expansión y contracción con los cambios de temperatura debido a su composición de materialidad en su fabricación; razón por la cual es necesario dejar una dilatación en el encuentro entre listones, bordillos y/o estructuras perimetrales. Tenga en cuenta los requisitos de separación indicados en la tabla de requisitos de dilatación y temperatura. Se debe implementar una dilatación de 1cm contra placas, pisos, andenes, etc.

* Siempre se debe garantizar el NO estancamiento de agua al interior de los Arkowood para esto implementé perforaciones o drenajes de 2 a 3 mm en las superficies inferiores y/o tapas garantizando el correcto drenaje del agua, esto evitando la condensación de agua dentro de los Ekowood y así mismo su posterior fractura o ruptura del mismo.

* Dado que los Arkowood Hse fabrican con pigmentos naturales, no se puede garantizar una homegenidad de color entre las piezas, es por esto que se sugiere mezclar piezas de los distintos paquetes en el momento de su instalación.

*No se recomienda instalar elArkowood Hcon aplicaciones al exterior con longitudes superiores a 3m, tenga en cuenta el cuadro de dilatación vs temperatura descrito a continuación, de ser necesario, implemente cortes y empates inferiores a 3m

Dilatación VS temperatura				
Requisitos de dilatación vs temperatura				
	Diferencia de Temperatura	Longitud de la tabla		
		1m	2m	3m
Pico de temperatura histórica en el Lugar de instalación	10°C	1mm	2mm	3mm
	15°C	1,5mm	2,5mm	4,5mm
	20°C	2mm	4mm	6mm
	25°C	3mm	5mm	7mm
	30°C o más	4mm	6mm	8mm
Dilatación				




SUPERFICIE DE APOYO
SUB-ESTRUCTURA


*El dibujo al lado ilustra, a escala, la distancia recomendada para la fijación de los perfiles de aluminio o metálicos en la superficie de instalación; esto dependerá de referencia a instalar.

Es importante mantener una distancia máxima para cielorrasos, paredes y fachadas, según el ancho de distanciamiento entre apoyos.




OTROS TIPOS DE INSTALACIÓN



FLUJO DE AIRE



Paso 1: Instalación de la estructura Arkowood H



Estructura auxiliar en perfil de aluminio o acero


Tornillo autoperforante número 8 (largo según referencia a instalar en acero inoxidable (se recomienda 2 tornillos por anclaje), con chazo tipo supra o similar.

Anclaje en aluminio o acero

Fijación de acuerdo con la base, pudiendo ser:
(Para bloque huco) y/o concreto.

Det. Fijación de la estructura


Obs.: prestar atención a la distancia máxima entre los perfiles de la estructura de instalación para garantizar el resultado deseado.



02 tornillos por anclaje








Paso 2: Modulo (previaente armado) Arkowood H





Paso 3: Instalación a la estructura Arkowood H



Voladizo máximo del arkowood:
100 mm según referencia a instalar

Mantener el final del revestimiento
por encima del piso, mínimo 5 mm

Tornillo autoperforante 4,2 x 25 en acero inoxidable, cabeza redonda Philips, para fijación de la malla en la estructura de fijación ya instalada en la pared.



Manipulación y mantenimiento

Los listones **ARKWOOD** cuentan con apariencia de madera natural y están diseñados para desgastarse de forma natural con el tiempo. El patrón de superficie se desgastará hasta adquirir un color consistente; la mayor parte del proceso de desgaste se presentará durante el primer año de vida.

Es recomendable la limpieza periódica con el fin de garantizar la durabilidad y mantener la belleza en la apariencia de madera natural del material:

No golpee el material durante su descarga y sujételo muy bien durante su transporte.

No supere 40 unidades verticalmente al apilarlo. No apoye elementos pesados sobre el producto almacenado.

Protéjalo de la intemperie con materiales no translúcidos: polietileno negro, cartones o materiales similares, asegurando el paso de aire continuo.

Almacene el producto sobre estibas o bases rígidas, firmes y uniformes.

Si aparece contaminación limpie inmediatamente retirando toda sustancia derramada; si es abrasiva séquela, NO la frote: moje con agua caliente y seque con un paño suave.

Se puede lavar a presión, con una recomendación de presión máxima **1100 PSI**. Adopte siempre las medidas de seguridad necesarias y prevenga daños en el material.

Para evitar la acumulación de polvo o residuos se recomienda aplicar sellador para **WPC** de **DEVA** (siga las instrucciones del fabricante). Es óptimo aplicarlo en la mañana o por la noche cuando la superficie esté fría, para evitar la rápida evaporación en las piezas.

Las anteriores indicaciones son indispensables para mantener la garantía.

Para mayor información consulte nuestro departamento técnico.



Recomendaciones generales

- Verifique que el área de aplicación del producto esté de acuerdo con sus indicaciones de uso.
- Después de la entrega, si identifica que el material presenta daños, comuníquese con nosotros a través de nuestro canal de atención por WhatsApp.
- Recalamos la importancia de contratar profesionales calificados para la instalación del producto.
- El consumidor asume todos los riesgos y responsabilidades asociados a la construcción y uso de este producto.



Garantía

Garantía de 10 años, ARKOS S.A. Garantiza la calidad, idoneidad, eficacia y seguridad de los productos que suministra siempre y cuando se cumplan los adecuados parámetros, recomendaciones y sugerencias de uso, manejo, instalación y mantenimiento informados en el contenido de las fichas técnicas, certificado de garantía. La información sobre nuestros productos es exacta en la medida de nuestro conocimiento. Sin embargo, debe considerarse solamente como una sugerencia ya que cada consumidor debe efectuar sus propios diseños, mediciones e instalación, de acuerdo con el uso específico para el que requiera los productos.

El no cumplimiento de las especificaciones de instalación, mantenimiento y uso, general la no aplicación de la garantía.

*Aplican condiciones, ver certificado de garantía.

